

Doc. title: Påførings prosedyre for HI EP Deck Refresh		Doc. no: HI-731	
Project: Generelt		Part: -	Rev: 01
Client: Generelt	Site: -	Date: 2021-01-08	
Spec.: Hummervoll deck coating manual		Surface preparation and protective coating	

HI EP Deck Refresh er et malingsprodukt som anvendes til oppfrisknings strøk på Hummervoll dekkbelegg.

HI EP Deck Refresh er spesielt effektivt der eksisterende dekkbelegg er forurenset i overflaten med synlig misfarging.

Prosedyre :

Kontroller dekkflater for defekter – mekaniske skader – andre skader.

Eventuelle skader repareres ihht. prosedyre, før behandling med HI EP Deck Refresh påbegynnes.

Rydding og klargjøring av området.

FORBEHANDLING med Rustvask Uni-Refresh

- Tildekking av flenser og alt elektrisk sensitivt utstyr
 - Sperring av område for nedvasking, med dato for oppstart og avslutning av jobben
 - Fjerning av all tape og annet: på struktur (nedblåsing av støv og sand)
 - Påføring av **Rustvask Uni-Refresh** «såpemiddel»
 - Nedvasking av struktur med varmt vann/ steaming med høytrykk (Kärcher)
 - Fjerning av tildekking inviter kunde-QC til godkjenning av området
- Når forbehandlingen er godkjent, kan HI EP Deck Refresh er påføres
- Dokumenter at all **Rustvask Uni-Refresh** er vasket ned
- HMS/ Produktdatablad av vaskemiddel skal alltid foreligge i lag med prosedyren under arbeidet

PÅFØRING AV HUMMERVOLL HI EP Deck Refresh

Før påføring av HI EP Deck Refresh :

Kontroller at underlaget er tørt klargjort for påføring, temperaturer, RF og andre betingelser er innenfor gitte krav (se produkt datablad).

Kontroller at eventuelle reparasjoner av eksisterende dekkbelegg er utført og kontrollert.

Emballasje størrelse Part A (base):2 kg Part B (herder):8 kg, bland hele sett såfremt mulig.

For oppblanding av mindre mengder HI EP Deck Refresh benyttes vekt og korrekt blandingsforhold.

Påføring Deck Refresh med malerulle eller kost, 1 eller 2 strøk til DFT 200 – 300µm.

Bilde 1

Akseptabel overflate rengjøring med Rustvask Uni-Refresh



Bilde 2

Defekter etter sveis, mekaniske skader e.l. må repareres ihht. reparasjonsprosedyre der Hummervoll belegget bygges opp fra bart stål og hhv. lag for lag

